





1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi

2 se la copertura è stata installata dopo il 1990

3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990

4 se la copertura è installata prima del 1980

1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura

2 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

4 se la copertura è installata prima del 1980

2 se la copertura è stata installata dopo il 1990

3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990

4 se la copertura è installata prima del 1980

*Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.*

**I.O. = (A+B+C+D+E+F+G+H) x I (vetustà)**

**RISULTATO:**

☐ I.O. INFERIORE O UGUALE A 25:

**Nessun intervento di bonifica.**

**E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;**

☐ I.O. COMPRESO TRA 25 e 44:

**00000000**

☐ I.O. UGUALE O MAGGIORE A 45:

**00000000**

## LEGENDA

\* I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione.

La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra **copertura**.